



## DAK-DICHT



### WATERDICHTE DAKBESCHERMING REPARATIE • RENOVATIE • ONDERHOUD

**ECO-FORMULE** = producten zonder oplosmiddelen / solventen = **minder belastend voor ons milieu !!!**  
Werk hierdoor mee aan een schonere en meer milieuvriendelijke leefomgeving.

**DAK-DICHT** is een hoogtechnologische, thixotrope en soepele bitumenemulsie. Halfvloeiende renovatiecoating, **extra verstevigd met micro-vezels**, voor de bescherming en waterdichting van alle lichthellende oude en beschadigde bitumineuze daken en goten, funderingen, ingegraven muren - palen - constructies.

Het vormt na droging een taaië, licht plastische en naadloze bekleding die alle poriën en micro-scheuren dicht, met een hoge weerstand tegen atmosferische vervuiling, chemische aantasting en temperatuurschommelingen.

Het herstelt en voedt de ondergrond zodat vervroegde veroudering wordt tegengewerkt. Toepasbaar op alle soorten bitumineuze dakrollen (roofing), hout, metselwerk, cementbepleistering, beton.

Kan eventueel ook aangebracht worden op een licht vochtige ondergrond, het drogingsproces zal hierdoor echter worden vertraagd.

#### ◆ **Gebruiksaanwijzing :**

- Ondergrond moet gezond, droog (eventueel licht vochtig), stof- en vetvrij zijn.
- Blazen, barsten en scheuren herstellen met **DAK-REPARATIE** of met de elastische reparatie mastic SBS, eventueel verstevigd met de scheurvaste polyester verstevigingsmat **ANTI-SCHEUR** - **Laat voldoende uitdrogen (ca. 1 week) alvorens verder te gaan.**
- Na reiniging, de ondergrond impregneren met de sneldrogende bitumineuze hechtvernis **ROOFPRIMER** of **DAK-PRIMER SBS** om het achtergebleven stof te hechten, poreuze ondergronden te neutraliseren en een optimale hechting te verzekeren.
- 2 gekruiste lagen **DAK-DICHT** aanbrengen met kwast à rato van ca. 0,4 à 0,5 liter/m<sup>2</sup>/laag en minimum 4 uur beschermen tegen regen, vorst, mist en nevel. De regenbestendigheid wordt verkregen wanneer de aanvankelijke bruine kleur volledig zwart is geworden (ca. 4 uur bij 20°C).
- De tweede laag aanbrengen wanneer de eerste laag volledig droog/uitgehard is (ca. 24 à 36 u, afhankelijk van de soort ondergrond, temperatuur en vochtigheidsgraad). In de laatste nog natte laag kunnen eventueel nog beschermende leislagschilfers gestrooid worden als extra ANTI-UV bescherming.

**DE WATERDICHTE OPLOSSING VOOR DAK, MUUR, KELDER EN TUIN**

### ◇ Voorzorgsmaatregelen :

- Bewaren op een koele (max. 20°C) en vorstvrije plaats en niet verwerken bij een omgevings- en ondergrondtemperatuur lager dan 5°C en hoger dan 50°C.
- Oproeren en zorgvuldig sluiten na gebruik.
- Buiten bereik van kinderen bewaren.
- Bevat natuurlijk hars, oplossing van triazine. Kan een allergische reactie veroorzaken.

### ◇ Weetjes :

- Reiniging gereedschap : Water, onmiddellijk na het beëindigen van de werkzaamheden.
- Verpakkingen : 1L - 4L - 10L

Wenst U meer inlichtingen, geef dan een seintje !

**MR AQUAPLAN** beantwoordt al uw vragen op volgende telefoonnummers :

- België : 03/237.60.00 of E-mail : info@aquaplan.com
- Nederland : 0162/42.29.00 of E-mail : verkoop-dhz@martensgroep.eu

**Website** : [www.aquaplan.com](http://www.aquaplan.com)